

窯業系サイディングボード塗り替え用下地調整塗材

# ロックSBファイラー

ROCK SB FILLER

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

居室内で無制限に使用できます。

## 色褪せたサイディング外壁をフレッシュに!

### 特長

- ① 様々な窯業系サイディングボードに塗装可能なため、塗り替えに最適な下塗り材です。
- ② 低臭気で、VOC(揮発性有機化合物)の発生も少ないため、塗装環境に配慮した塗料です。
- ③ 高い隠蔽性で乾燥が速く、また塗りやすいため、作業時間が短縮し作業効率も向上します。
- ④ 下地調整材(ファイラー)機能とシーラー効果を兼備しており、あらゆる下地、旧塗膜に適用できます。
- ⑤ 緻密で上塗りの吸い込みが少ないため、水性、溶剤型を問わず、艶むらが小さく美しく仕上がります。
- ⑥ 塗膜は微弾性を有しているため、ヘアクラックへの追従性があります。
- ⑦ すぐれた防藻・防カビ性を有しているため、衛生的な環境を維持できます。

### 被塗物素材・下地

- 窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALCパネルなどの各種旧塗膜

※新設塗装の場合は、事前にカチオン型のシーラーなど各種ロック建築用シーラーを塗装してください。



ロックペイント 株式会社

## 標準塗装仕様 (塗り替え)

工 程	使用塗料	希釈剤	塗装方法、希釈率(%)	塗装回数	標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> ・回)	塗り重ね可能 時間(20℃)
下地調整	旧塗膜ではがれ部分、ふくれ部分などはワイヤーブラシ、皮スキなどのケレン具を用いて完全に除去する。 また、エフロッセンス、チョーキング部分、汚れなどは高圧洗浄などで除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下 塗 り	032-2001 ロックSBファイラー	水	ハケ : 1~5 ローラー : 1~5	1	0.2~0.4	3時間以上
適応上塗り 塗料	水性塗料 : ハイパービルロックセラ(111L)、ピニロックウレタン(108L)、ユニロックハイグロス(072L)、 弾ビニⅡシリーズ(032L)など 弱溶剤塗料 : ハイパーユメロック(114L5000 番級)、ユメロック(114L100 番級)、1液ユメロック(024L)など					

\*仕様書の数値は標準的な塗装を行う際のもので、塗装時のロスを考慮に入れた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などにより多少異なる場合があります。

\*旧塗膜は活膜であることが前提です。

\*適応上塗り塗料の詳細な使用方法、注意事項については、それぞれのカタログをご参照ください。

**塗付面積** 37~75m<sup>2</sup>/15kg・回 (ハケ、ローラー) **品番・容量** 032-2001 ロックSBファイラー 15kg

## 施工上の注意

- 塗る面のゴミ、かび、こけ、油分などの汚れやはがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
- 気温が低い時や、湿度が高い場合には、完全な塗膜が出来にくく十分な性能を発揮できませんので、気温5℃以下、湿度85%以上での塗装は避けてください。
- 降雨、降雪、強風などの場合、または天候不良が予測されるときは外部の塗装は避けてください。
- 下地の状態により、シーラーが必要な場合があります。(特に表面が脆弱な下地の場合)詳しくは、最寄りの営業所にお問合わせください。
- 大きな素穴、目違い、不陸、クラックなどは、セメントフィラー、樹脂モルタルで補修してください。(補修後はシーラーを塗装してください。)
- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- エマルションパテの外部での使用は避けてください。
- 飛散防止のため必ず養生を行ってください。
- **フッ素コート処理をはじめ、無機系や光触媒処理などのサイディングボードには適応しておりませんので、塗装は避けてください。**
- この塗料はホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆タイプです。塗装工程上F☆☆☆☆以外の材料(被塗物、素材を含む)を使用したり、塗装間隔、塗付量、希釈量を守らなかった場合、F☆☆☆☆仕様でなくなることがありますので下地処理等を確実に行ってください。
- 笠木、天端など長時間水が溜まる箇所では、塗膜の白化、ふくれなどが発生することがあります。
- 下地、旧塗膜が脆弱な場合や、素地が強アルカリ性であることが予想される場合は、カチオン型合成樹脂エマルションシーラーか溶剤型シーラーを使用してください。(屋内の塗装でやむを得ず溶剤型シーラーを使用する場合は、火気とVOCの放散に十分注意し、塗装時および塗装後も十分な換気を行ってください。)
- ロックSBファイラーはロックトーンカララント7000で着色できます。(添加量は1%以内)
- 改修塗装の場合、素地の種類によって塗膜不良となることがあります。あらかじめ適切な処理を行い、試し塗りすることをお奨めします。旧塗膜のチョーキング層は高圧洗浄で除去してください。
- ハケ、ローラーなどの塗装用具は水性用を使用し、使用後用具や手に付いた塗料をできるだけ早く水で洗い落としてください。
- 旧塗膜が弾性系塗料でロックSBファイラーを使用して塗り替えを行う場合、後の行程で吹付タイル(硬質タイル)は使用しないでください。クラックが生じる場合がありますので、弾性系の塗材を使用してください。
- 旧塗膜が弾性系の塗膜(弾性リシン、弾性スタッコ)やアクリル樹脂エナメルなどの場合、すでにふくれが発生していることがあります。そのまま塗装するとふくれが拡大することがありますので、ふくれ箇所は完全に除去してください。
- 蓄熱されやすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業系サイディング、その他断熱性が付与された建材など)を使用した高断熱型住居の外装を塗装する場合、状況により蓄熱、水分、素地、下地の状態、塗装環境など複数の条件が重なることで、素地の変形、塗膜のふくれ、はがれなどが発生する場合があります。詳しくは最寄りの営業所にお問合わせください。
- シーリング材の上に塗装する場合、シーリング材の種類、劣化度により付着不良、収縮割れなどを起こしたり、表面が汚れたりすることがあります。状況によっては、シーリング材用プライマー「ロックノンタックプライマーS」を塗装してください。またプライマーで処理してもシーリング材の種類によっては汚れ、付着不良が発生する場合がありますので試し塗りすることをお奨めします。なお、ノンブリードタイプのシーリング材には、「ロックノンタックプライマーS」は塗装しないでください。
- 塗装時および塗装後は換気を良くしてください。密閉した室内では乾燥が遅くなります。また水のかかる場所は塗装後24時間以上(20℃の場合)乾かしてからご使用ください。
- 各工程の塗装間隔や塗装回数、塗付量、希釈量を守らなかった場合、塗膜不良となることがあります。また各工程において、当社指定以外の材料を使用した場合は十分な性能が得られないことがあります。
- 標準塗付量については、塗装時のロスを考慮に入れた数値です。
- 吸い込みの著しい部材については、標準塗付量より多くなることがあります。
- このカタログに記載されている適応上塗り塗料などの詳細な使用方法については、それぞれのカタログをご参照ください。

## 安全衛生上および取扱上の注意

(製品の危険・有害性)

● 危険性のほとんどない製品ですが、目や呼吸器に入ることは避けてください。

(救急処置)

● 目に入った場合には多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。

● 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。

● 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。

(施工後の安全性について)

● 本製品は揮発性の化学物質を含んでいますので、塗装直後の引き渡しの際は、施主に対して安全性に十分注意を払うようにご指導ください。

● 不特定多数の方が利用する施設を施工した場合は、ペンキ塗りたてであるなどの立看板等を設置し、化学物質過敏症ならびにアレルギー体質の方が接する事のないようにご配慮願います。

(取扱の注意事項)

● 塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。

● 取扱い中はできるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて保護手袋、保護めがね、保護マスクを着用してください。

● 取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行い、作業着等に付着した汚れをよく落としてください。

● よくふたをし直射日光を避け、5℃以上40℃以下の安全でかつ子どもの手の届かない一定の場所に保管してください。

● 容器は中身を使い切ってから破棄してください。

● 廃棄の際は関係法規に従って産業廃棄物処理業者に委託し処理してください。

\*安全データシート(SDS)をよく読んでからご使用ください。



ロックペイント株式会社

東京営業部 〒136-0076 東京都江東区南砂2-37-2  
TEL(03)3640-6000 FAX(03)3640-9000

札幌営業部 〒003-0011 札幌市白石区中央一条4-3-48  
TEL(011)812-2761 FAX(011)812-9304

仙台営業部 〒983-0044 仙台市宮城野区宮千代2-3-11-201  
TEL(022)349-8677 FAX(022)283-3255

西関東営業部 〒229-1131 神奈川県相模原市西橋本1-15-16  
TEL(042)700-3111 FAX(042)700-3112

大阪営業部 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3-1-47  
TEL(06)6473-1055 FAX(06)6473-1000

名古屋営業部 〒454-0059 名古屋市中川区福川町1-1  
TEL(052)351-6500 FAX(052)361-7433

岡山営業部 〒701-1134 岡山市北区三和1000-34  
TEL(086)294-1201 FAX(086)294-6966

福岡営業部 〒811-0119 福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜3-2-1  
TEL(092)962-0661 FAX(092)963-1241

URL <http://www.rockpaint.co.jp>

## 販売店

\*本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

また記載内容について、法律で認められる範囲を超えての転載・複製を禁止します。

2016.3.5000S [032-C03]