



070ライン

シリコマックス 屋根・瓦用

070ラインシリコマックス屋根瓦用は、高性能アクリル樹脂を主体とし、さらに特殊シリコンを含有するため、優れた耐候性、耐久性を発揮します。また強力防藻、防かび剤の使用で藻・カビが発生しにくく長期間屋根・瓦を美しく保ちます。下塗り塗料としてロックカチオンシーラー（カチオン型アクリルシリコン）を使用することにより素地と強固に密着し長期にわたり健全な塗膜を維持します。

■ 特 長

- 耐候性が抜群で、長期間ツヤ引けや変退色が少なく、温度変化や雨、露などの自然条件の変化に対応する強靱な塗膜性能を持ちます。
- 長期にわたり美観を維持するため塗り替えサイクルの延長が可能です。
- 防藻・防カビ性に優れ、清潔な住環境を維持します。
- 屋根・瓦用として開発されたカチオンシーラーは、旧塗膜や素地に対する付着性に優れ、各種新屋根材、セメント瓦、スレート瓦などに塗装できます。
- 上塗り塗料、シーラー共に水性1液型ですから取り扱いが容易で安全面でも有利です。



■ 被塗物素材

- 各種新屋根材、スレート瓦、セメント瓦
(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません)

■ 製品要綱

品番・品名	070-1000番級 シリコマックス屋根・瓦用	033-1155 ロックカチオンシーラー屋根・瓦用
主な用途	各種新屋根材、スレート瓦、セメント瓦の塗り替え	シリコマックス屋根・瓦用下塗り
容量	15kg	15kg
標準塗付量 (kg/m ² ・回)	0.15~0.18	0.16~0.24 (塗り替え時)
標準塗布面積 (m ² /15kg・回)	80~100	60~90 (塗り替え時)
希釈剤	水	通常不要
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	—
	スプレー	—
標準塗装回数	2	1
指触乾燥時間 (20℃)	1時間	30分
半硬化乾燥時間 (20℃)	2時間	2時間
塗り重ね可能時間 (20℃)	2時間以上	2時間以上

■ 品 種

○シリコマックス屋根・瓦用には、次の各色があります。

- | | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| ●070-1003 グリーン | ●070-1031 銀黒A | ●070-1036 ウォルナットブラウン | ●070-1046 赤サビ |
| ●070-1005 スカイブルー | ●070-1032 グレー | ●070-1038 ブロンズグリーン | ●070-1051 ファインエロー |
| ●070-1011 ブラック | ●070-1033 銀黒C | ●070-1039 ロデングリーン | ●070-1054 アイアングレー |
| ●070-1021 ツヤ消しブラック | ●070-1034 ブリックレッド | ●070-1040 ライトグリーン | |
| ●070-1030 銀黒B | ●070-1035 ダークブラウン | ●070-1041 ナイトブルー | |