



合成樹脂エマルジョンペイント
(室内環境対応型)

F☆☆☆☆

ユニロック V.O-II

バイオ

ユニロック^{バイオ}V.Oシリーズは、室内環境対応型の主に内装用のつや有りエマルジョンペイントです。作業性、隠ぺい性にすぐれ、有光沢の美しい仕上がりが得られるとともに、超低臭・超低VOCを実現した住環境にやさしい新世代の内装仕上げ材です。

■ 特 長

- エマルジョン樹脂、顔料、添加剤などに極力においの少ないものを使用し、超低臭化を実現しました。またVOC（揮発性有機物質）の含有量が極めて0に近いため住環境に対する安全性が非常にすぐれています。
- 高架橋型エマルジョン樹脂の採用で、特に低温時の硬化、造膜性にすぐれています。
- 防カビ剤入りで、浴室、台所などの湿度の高い場所に塗装しても、カビが生えにくくなっています。
- タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちません。
- 隠ぺい性にすぐれ、塗りやすく、つや有りの美しい仕上がりが得られます。



■ 被塗物素材

- コンクリート、モルタル、ケイカルボード、せっこうボード
木部、鉄部（サビ止め必要）など

■ 製品要綱

品番・品名	075-1700 ユニロック ^{バイオ} V.O-II ホワイト	
主な用途	主に建築物内部、柱、玄関、廊下などのコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部 居住中の住宅、病院、老人ホーム、学校、保育園の内外装仕上げや工作、ホビー用等に最適	
容量	15kg	
標準塗付量 (kg/m ² ・回)	0.09~0.11	
標準塗布面積 (m ² /15kg・回)	135~165	
希釈剤	水	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5~15
	スプレー	10~20
標準塗装回数	2	
指触乾燥時間 (20℃)	30分	
半硬化乾燥時間 (20℃)	2時間	
塗り重ね可能時間 (20℃)	2時間以上	

※調色には、ユニロック^{バイオ}V.O-II原色(6色)を使用してください。また、ロックトーンカララント7000(ベースの7%以内)も使用できます。