



032-2111

# ロック屋根・瓦用サーフェサー

ロック屋根・瓦用サーフェサーは、特殊水性アクリルシリコンエマルション樹脂に、エポキシ成分をハイブリッドさせた屋根・瓦用の下地調整材です。無機質であるシリコン成分は、無機系の素材との付着性にすぐれ、同時にエポキシ成分が有機系の旧塗膜との付着性を向上させ、すぐれた耐久性を示します。特に劣化の進んだセメント系屋根材や、シングル材の塗り替えに最適です。

## ■ 特 長

- シロキサン結合を有した水性一液型エポキシ樹脂の採用で、基材（無機系）、旧塗膜（有機系）双方の付着性にすぐれています。
- 水性ですから旧塗膜を侵さず、上塗りに水性塗料を使用することにより、オール水系での塗装が可能です。
- 温度変化や雨、露などの自然現象に対応する強じんな塗膜物性を発揮します。高耐候性上塗り塗料と組み合わせることにより、長期にわたり美観を維持し、塗り替えサイクルを長くできます。
- フィラー効果があり厚塗りが可能で、素地表面を平滑化し、吸い込みが少ないので美しい仕上がりが得られます。



## ■ 被塗物素材

- 各種新屋根材（各種ベスト瓦、新生瓦）、スレート瓦、セメント瓦、シングル材塗り替え用下地調整材として。  
〔注〕 陶器瓦、洋風コンクリート瓦（モニュエル瓦など）、トタン屋根には使用できません。

## ■ 製品要綱

品番・品名	032-2111 ロック屋根・瓦用サーフェサー
主な用途	各種新屋根材（各種ベスト瓦、新生瓦）、スレート瓦、セメント瓦、シングル材等の塗り替え用
容量	15kg
標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> ・回)	0.5~0.8
標準塗布面積 (m <sup>2</sup> /15kg・回)	18~30
希釈剤	水
希釈率（重量％）	5~10
標準塗装回数	1
指触乾燥時間（20℃）	1時間
塗り重ね可能時間（20℃）	16時間以上

※適合上塗塗料（シリコマックス屋根・瓦用、ユメロック、ダイナロックⅡ、プリンキピア、エバーロックウレタン）  
ロックウレタントップ、パーマロック2000番級

※着色したい場合はロックトーンカララント7000（ベースの1%以内）を使用してください。

※露出している瓦の素地が脆弱な場合は、剥離の原因となりますので塗装を避けてください。（瓦の張り替えが望ましい。）  
※硬くてまだつやの有る塗膜や吸い込みの無い面などに塗る場合は、あらかじめサンドペーパーで面を荒らしてから塗装してください。