

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	US - 30 - P
品名	ピュアサンジングシーラー
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料	
特徴	肉持ちが良く、乾燥性、タレ止め性に優れる	
配合比	A液	100部
	B液 (CB - 022)	50部
	ユーレットシンナー(TU - 12 - P)	70 ~ 100部
可使時間	2時間	
塗布量	80 ~ 100 g / m <sup>2</sup>	
乾燥時間	指触乾燥	15分 (20 )
	硬化乾燥	2時間 (20 )
用途	各種木製品家具用中塗り	
備考	<p>・US - 30 - Pは季節により、- SP(夏用)、- CP(春秋用)、- WP(冬用)があります。塗装条件に適したものをご使用ください。</p> <p>・シンナーは季節により、TU - 11 - P(冬用)、TU - 12 - P(春秋用)、TU - 13 - P(夏用)をご使用下さい。</p> <p>高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU - 39 リターダーを10%程度加えて下さい。</p> <p>・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。</p> <p>・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。</p> <p>本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。 このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります 御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。</p> <p>本製品を御使用前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。000620</p>	