

C O N V E N I E N C E S T A I N

アルコール系顔料着色剤

コンビステイン

Non-トルエン・キシレン塗料

ホルムアルデヒド規制対応 F☆☆☆☆登録商品 (U01005)

コンビステインは、ノンブリードタイプのアルコールステインで、希望する色相、濃度、鮮明度など自在に表現できます。着色乾燥後はラッカー・ウレタンなどの各種溶剤系塗料をはじめ、水性塗料も直接刷毛塗りできます。耐候性も抜群で、住宅、店舗の木部内外装及び家具、一般木工着色用として、幅広くご使用になれます。




特 長

1. 着色力、鮮明度、耐光性が優れています。
2. 低粘度タイプで扱いやすく刷毛塗り作業が簡単で、色押さえも不要です。
3. 他の工程(オイルステイン→白ラックニス)の工程などで生じるような変褪色や、付着不良は起こしません。

原 色 (希釈率 100:100 原色:シンナー)



ブラック 65-01




エロー 65-07



ブルー 65-03



ブラウン 65-08



レッド 65-04



ホワイト 65-09

配合色 (希釈率 100:200 原色:シンナー)




チェリー 65-11
(ブラック10、エロー40、ブラウン50)




ダークオーク 65-17
(ブラック40、エロー20、ブラウン40)



チェリー 65-13
(ブラック10、エロー10、ブラウン80)



ウォールナット 65-19
(ブラック30、レッド10、ブラウン60)



ライトオーク 65-15
(ブラック30、エロー10、ブラウン60)



マホガニー 65-21
(ブラック20、レッド40、ブラウン40)

※この色見本は印刷によるものなので実物と異なる場合があります。

CONVENIENCE STAIN

コードNo.	品名	コンビステイン(65ライン)
容	量	0.8L、3.5L、16L

用途

建築木部内外装全般、建具、家具、一般木工着色用

使用方法

塗装工程	使用材料及び塗装方法	塗布量/m ²	乾燥時間/20℃
1. 素地調整	サンドペーパー P180		
2. コンビステイン着色	刷毛又はスプレー	40~50g (刷毛塗り)	1時間
3. 各種下塗り塗料	刷毛又はスプレー	80~120g (刷毛塗り)	
4. 研 磨	サンドペーパー P240~320		
5. 各種上塗り塗料	刷毛又はスプレー	60~80g (刷毛塗り)	

塗り面積(刷毛塗り): 1Lで約20m²(約6坪)

※ご希望の色は別に調色することができます。

使用上の注意

- 濃度調整は「コンビシンナー 11-22」で希釈してください。
※希釈後は保管せずに使い切ってください。
- 乾燥を遅くしたい場合は「コンビシンナー遅乾型 11-25」を混合してご使用ください。
- アルコール類以外の溶剤には溶解しません。
- 他の塗料との混合はさけてください。
- 素材の種類、吸い込み程度、塗装条件によって色の差異がでることがありますので、予め試し塗りをして色を確認してからご使用ください。
- 使用後は密栓してください。
- 塗装終了後の器具や刷毛は「コンビシンナー 11-22」などのアルコール系溶剤で洗浄してください。

危険物の種類

第四類アルコール類

有機溶剤の種類

第二種有機溶剤

 **ユニオンペイント株式会社**

本社・工場 〒340-0807 埼玉県八潮市新町50-1(草加八潮工業団地) TEL:048-336-3601(代) FAX:048-936-3606(代)
 野田工場 〒270-0255 千葉県野田市尾崎2-325-40(中里工業団地) TEL:04-7129-5221(代) FAX:04-7127-1931(代)
 九州工場・営業所 〒834-0111 福岡県八幡市大字日吉522-18(広川中核工業団地) TEL:0943-32-0177(代) FAX:0943-32-0527(代)
 北海道営業所 〒079-8419 北海道旭川市永山九条1-3-7 TEL:0166-2277763(代) FAX:0166-2342247
 東北営業所 〒983-0038 宮城県仙台市宮城野区新田1-5-43 TEL:022-232-5638(代) FAX:022-232-5641

特約店

 **ぺいんとわーくす**
<http://www.paint-works.net/tatemono/>

アルコール系溶剤以外の溶剤に不溶のため、次工程にラッカー、ウレタン等の塗料を直接刷毛塗りしても色動き（ブリード）がありません。着色力、耐光性に優れている素地着色剤です。塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない塗料です。

**コードNo
品名**

65ライン コンピステイン

色の種類

65 - 01	ブラック	65 - 03	ブルー	65 - 04	レッド
65 - 07	エロー	65 - 08	ブラウン	65 - 09	ホワイト
65 - 11	チーク	65 - 12	チェリー	65 - 15	ライトオーク
65 - 17	ダークオーク	65 - 19	ウォールナット	65 - 21	マホガニー

系 統

顔料系素地着色剤

用 途

一般木工、家具用

使用方法

- 着色濃度の調整は11 - 22 コンピシンナー、11 - 25 コンピシンナー（遅乾型）又は11 - 09 ノンブラを混合して調整して下さい。
- 素材によって吸い込みムラを生じる場合は、吸い込みムラ防止として着色前に65 - 51 ウッドコンディショナーを捨て塗りして下さい。

乾燥時間

11 - 22 コンピシンナーで希釈して素地着色として使用した場合。
1.0時間（20℃）

使用上の注意

- 素材の種類、吸い込み程度、塗装条件などによって色の差異が生ずる事がありますので、試し塗りをして色を確認して下さい。
- 他の塗料に混合して使用できません。
- 着色後セラックニスの刷毛塗りはできません。
- 水、ウレタンシンナー、塗料用シンナーには溶解しません。
- 使用前に必ず良く振ってください。
- 使用後の刷毛、スプレーガン等の塗装器具の洗浄は、「11 - 22 コンピシンナー」又はアルコール系溶剤で行なってください。
- 危険物有害情報については製品安全データシート（MSDS）を参照してください。