

内・外部万能パテ

Guard-II

ガードII

ガードIIはアクリル系シリコンを基調とした既調合タイプの内・外部兼用の万能型補修材です。

従来の補修材と比べ、ヤセが極めて少ない為、1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。

特長

- 内・外部に使用でき、作業性に優れ下地によく接着します。
- 速乾性で更に1回の厚付けが10ミリまで可能です。
(5ミリ厚付けの場合、目安として3時間)
- 補修後、水性、油性塗料が塗れます。

容量・荷姿

2.5ℓ×2缶 PP容器 (ダンボール詰め)
12ℓ 石油缶

用途

- 各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎめ・釘頭の処理。
- 各種ボード・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木等の補修。



メーカー株式会社

ガードⅡ

内・外部万能パテ

※一般試験(フレキシブル板、シーラーなし)

試験項目	試験条件	結果	備考
乾燥時間	1mm厚	2~3h	
	2mm厚	5~6h	
	3mm厚	8~10h	
最大塗厚		6mm以上11mm以内	巾50mmの溝うめの場合
耐水性	蒸留水	96h異常なし	
耐アルカリ性	Ca(OH) ₂ 飽和水溶液	48h異常なし	
	5%Na ₂ CO ₃ 水溶液	48h異常なし	
耐温水性	50℃温水	24h異常なし	
付着強さ	1mm厚	75.4N/cm ²	

施工上のご注意

- 各種の上塗りはパテの硬化を確認してから行ってください。
なお単層弾性材および水性つや有り塗料を上塗りとして使用する場合は、必ず上塗りメーカーの指定するシーラーを塗布して下さい。
- 珪カル板等の吸水下地に施工する場合は、専用シーラーを必ず先に塗布してから施工して下さい。
- 壁等の裏側及び躯体内部からの漏水箇所は、完全にシールしてから施工して下さい。
- 乾燥塗膜には伸縮性は有りません。クラック巾が広がれば追従できず、ワレが生じます。
- 本品は塗布後約半日は雨水にあたらぬよう注意して下さい。
- 特に耐水性を要する場所(浴室内)への使用は避けてください。
- 用途以外の目的で使用しないでください。

 **メーカー株式会社**

営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-19-15 TEL (042)468-5111 FAX (042)468-5110
本社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 TEL (042)393-2345 FAX (042)395-3253
大阪営業所 〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1-3-304 TEL (06)6413-0858 FAX (06)6413-0859
ホームページ <http://www.meikoh.com>

12.08U3000