

# 製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	U8 - ライン
品名	U8エナメル (各色、各ツヤ)
適用塗装機	スプレー

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料	
特徴	トルエン・キシレン・RoHS対象物質及びホルムアルデヒドを使用していません 密着性・耐候性に優れます。	
配合比	A液	100部
	B液 (CB - 066)	25部
	ピュアうすめ液	50 ~ 75部
可使時間	6時間 (20)	
塗布量	60 ~ 80 g / m <sup>2</sup>	
乾燥時間	指触乾燥	20分 (20)
	硬化乾燥	6 ~ 48時間 (20) グロスにより異なります
用途	一般木工製品の中塗り、上塗り	

## 備考

- ・シンナーは季節により、TU - 11 - P (冬用)、TU - 12 - P (春秋用)、TU - 13 - P (夏用) をご使用下さい。湿度が80%を越えるような場合は、ブラッシング現象を起こす場合がありますからTU - 39リターダーを10% ~ 20%混入してください。
- ・塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。
- ・木材以外の素材に使用する場合は、あらかじめ密着性を御確認下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。060831改

