

フローア-用  
水性 ユートン

木部床（フローリング）専用水性塗料 誕生！

SC-70

特 徴

- 水性ウレタンエマルジョン。
- 高光沢、レベリングに優れる。
- 刷毛塗り、アプリケーションでの作業性が良い。
- 適度なノンスリップ性と弾力性がありすべりにくく、足に負担をかけない。

荷 姿 16L/4L/1L

塗り面積 8~10m<sup>2</sup>/L

生活環境配慮型製品

Shall we dance?

改正建築基準法 適合品

F☆☆☆☆

規制対象外製品

(社)日本塗料工業会登録 登録番号 G01004

学校環境衛生基準適合

※記載内容は、当社都合で突然許可無く変更いたしますのでご了承下さい。

# フロー用 水性 ユートン

（木部床（フローリング）専用水性塗料 誕生！）

品番：SC-70

品名：水性ユートン  
（ツヤ有り）

塗装方法	刷毛塗り・コーティングモップ
使用方法	原液でご使用ください。 （作業がし難い場合は、適宜水道水で希釈してご使用ください。）
標準塗布量	60～80g/m <sup>2</sup> （コーティングモップ）
乾燥時間 <small>※温度20℃ 湿度75%</small>	指触乾燥：1～2時間 指圧乾燥：6時間以上
用途	屋内木部床材全般・体育館・教室・公共施設など

## 【物性比較表】

	水性ユートン	フローユートン	フローユレット
塗料粘度(秒)	40	60	20
光沢(グロス)	85	90	90
外観	乳白色	あめ色	透明
指触乾燥	1時間(20℃)	1時間(20℃)	20分(20℃)
指圧乾燥	6時間(20℃)	8時間(20℃)	6時間(20℃)
鉛筆硬度	H～HB	H	2H
耐エタノール	○	○	○
耐ラッカーシンナー	○△	○△	○
耐酸性	○	○	○
耐アルカリ性	○△	○△	○
耐摩耗性	6mg/100回	10mg/100回	8mg/100回
耐衝撃性	500g/50cm ○	500g/50cm ○	500g/50cm ○

## 注意事項

- 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所保管してください。（凍結しない場所）
- ご使用前には塗料を十分攪拌してからご使用ください。
- 塗布量が多すぎると乾燥が著しく遅くなりツヤムラ・乾燥不良の原因になりますのでご注意ください。  
又、塗布量が少なすぎると、塗料の性能が十分出ない可能性があります。標準塗布量を遵守してください。  
※塗布量は、素材の種類によって異なりますので、あくまでも目安として下さい。
- 塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。
- 5℃以下でのご使用は、避けてください。（乾燥が著しく遅くなります）
- 塗装時に使用した道具は、温石鹸水で洗浄してください。
- どのような場合でも換気に十分注意してご使用ください。
- 決して飲まないようにしてください。もし、誤って飲んでしまった場合には、直ちに医師の処置を受けてください。
- 目に入らないようにしてください。目に入った場合には、ただちに大量の水で目を洗い医師の処置を受けてください。
- 皮膚についた場合には、石鹸で水洗いしてください。
- 初めて本製品を使用される場合には、必ず目立たない場所で試し塗りを行ってください。
- 他社製品との併用についても同様に試し塗りを行ってください。

## 廃棄方法

- 少量の場合には、吸収材（新聞紙等）に染み込ませ乾燥後適切な場所に廃棄してください。
- 量が多い場合には、専門の処理業者に依頼して廃棄してください。
- 水路や下水道には流さないでください。

●商品のご用命は下記の販売店で

GENGEN

玄々化学工業株式会社

本社・工場 / 〒496-0005 愛知県津島市神守町字中ノ折74  
TEL 0567-28-9207 FAX 0567-28-9219  
E-mailアドレス: info@gen2.co.jp  
ホームページアドレス: http://www.gen2.co.jp/