

# 外壁のひび割れ・カケの補修材

MK

## 外カベ補修材

### 用途

- 内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・くぼみ・すき間・目地・ビス穴・釘頭等の補修または処理。
- 内外壁面の各種塗装下地の調整。

### 特長

- チューブ入りで使いやすく安全です。
- 1回に5m/mまでの厚付けが可能です。
- 速乾性で作業性に優れ、下地によく接着します。

### 適応下地

コンクリート、モルタル、ブロック、しっくい壁、スレート、レンガ、木等

### 容量・荷姿

330ml(チューブ)：10本入×2箱(ヘラ付)



メーコー株式会社

# MK 外力ベ補修材

## 乾燥時間

6時間（3mm厚）（20℃、60%RH）

## 耐水性

水中浸漬 14日間異常なし

## 付着性

基材	木板	レンガ	ブロック	モルタル板	スレート板	サイディングボード
付着強さ (kgf/cm <sup>2</sup> )	6.61	17.82	7.20	17.06	7.99	8.25
結果	基材破壊	基材破壊	基材破壊	凝集破壊	凝集破壊	基材破壊

## 施工上の注意事項

- 各種塗料の上塗りは補修材の硬化を確認してから行って下さい。なお単層弾性塗材および水性つや有塗料を上塗りとして使用する場合は、必ず上塗りメーカーの指定するシーラーを補修材の上に塗布して下さい。
- 本品を塗布後約半日は雨水にあたらぬようご注意ください。
- 本品は水性ですので、使用保管は必ず0℃以上で行って下さい。
- 特に耐水性を要する場所（浴室など）への使用は避けて下さい。
- 異物との混合は避けて下さい。
- 幼児の手の届かないところに保存して下さい。
- 用途以外の目的で使用しないで下さい。
- チューブ本体の裏に更に詳しい内容が記載されております。

❖本品は内外壁用のエマルジョンパテです。コーキング(シーリング)材ではありません。

特約店



営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-19-15 TEL(0424)68-5111代 FAX(0424)68-5110  
本社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 TEL(042)393-2345代 FAX(042)395-3253