

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品名	ピュアフラット 各つや
品番	UF - 19 - P
適用塗装機	スプレー、刷毛塗り

塗料の種類	2液型ポリウレタン樹脂塗料		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ・ トルエン・キシレン・重金属及びホルマリンを含んでいません。 ・ 扱い易い1：1混合比で、作業性の良い速乾タイプです。 ・ 肉持ち性、スリ傷防止性良好。 		
配合比	主剤	100	
	硬化剤 (CB - 016)	100	
	ピュアうすめ液 (TU - 12 - P)	20 ~ 30	
可使時間	5時間 (20)		
塗布量	60 ~ 80 g / m ²		
乾燥時間		10	20
	指触乾燥	20分	15分
	硬化乾燥	8時間	6時間
用途	一般木工製品及び木製内装建材の上塗り		

備考：

- ・ シンナーは季節により、TU - 11 - P (冬用)、TU - 12 - P (春秋用)、TU - 13 - P (夏用) をご使用下さい。また高温多湿時等にブラッシング現象が発生する場合は、TU - 39 (リターダー) を10%程度加えて下さい。5 以下では乾燥が極端に遅くなるため塗装を控えてください。
- ・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管をして下さい。
- ・ ご使用前には塗料をよく攪拌してから配合して下さい。
- ・ 白系の下地 (エナメル等) の上に塗装される場合は無黄変タイプの製品をお使い下さい。
(UF - 77 - **P ピュアフラット をお勧めします)

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。

このデータは弊社における信頼できるデータではありますが、使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。

本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。

150228

