

## 工業用硝化綿ラッカー

### セローズ

長い伝統をもつ硝化綿ラッカーは、その組成それぞれの技術革新による進歩によって、著しい改善がすすみ多くの用途に、根強い需要を保ち続けています。

硝化綿ラッカーは、その速乾性、塗装の簡便性、経済性が大きな特長で幅広い用途をそなえています。

セローズは、硝化綿、合成樹脂、顔料、可塑剤等成分に最新の品質の原材料を使用し、優れた分散技術と相まって安心して御使用頂けるものを、提供しております。

#### 特 長

- 1 超速乾性であり、経済性がよいです。
- 2 作業性にすぐれ光沢のある塗膜をつくります。
- 3 タッチアップ性がよいです。
- 4 肉もち感が優れています。

#### 用 途

機械工具類 産業用軽車輛 建築金物 など

#### 塗料性状

粘 度 (KU)	90～100 (白の場合)
不揮発分 (%)	34～38 (白の場合)
引 火 点	5℃
発 火 点	320℃
関 連 の 法 規 制	消 防 法 第4類 第1石油類 危険等級 II
	労 働 安 全 衛 生 法 有機則 第2種有機溶剤 特化則 黄鉛 (黄色、朱色、赤色の場合)

#### 塗料性状

乾 燥 時 間	指 触	5～10分
	半 硬 化	30～60分
硬 度		F (三菱ユニ)
付 着 性	碁盤目テープ剥離	80～90 / 100
耐 水 性	耐 衝 撃 試 験	300g × 40cm合格
		良好

#### 使用方法

☆通常は、ラッカープライマー、ラッカーサフエーサーなどの上塗りとして塗装されますが、直接鋼板素地に塗装する場合は、脱脂、錆落とし等の素地調整を充分おこなってください。

☆セローズに対し、#360、#300ラッカーシンナー100～120% (FC粘度18～20秒) で希釈して下さい。

#### 製品容量

160 80 40 10

#### 製品原色

木工用、金属用クリアー以外に 19色