

製品説明書

プールコートパテ 速乾型N

大同塗料株式会社

- <系 統> 無溶剤エポキシ樹脂系
- <特 長> 1. 硬化が非常に早く、作業効率が向上します。
2. 立上り面の施工でもタレを生じません。
3. 耐水性、耐薬品性が優れています。
4. 硬化による収縮がほとんどなく、亀裂を生じません。
5. プールコートのプライマーや中塗との密着性がよい。
6. 主剤と硬化剤は別の色に着色されていますので、混合状態がわかります。
- <用 途> 1. 屋外、屋内モルタルプールの小さな欠損部やクラック(巾1mm以下)の補修
2. 鋼板プールの凹部の穴埋め
3. その他、エポキシパテを必要とするところ。
- < 色 > 淡いグレー(主剤：白、硬化剤：濃グレー)
- <塗 装 方 法> プライマー乾燥後、必要な分だけ主剤と硬化剤を1：1の割合で均一な色になるまで混合し、へら付けします。
パテが硬化した後、ペーパー掛けをしてから必ずプールコートスペシャルを塗装して下さい。
- <可 使 時 間> 60分(10℃) 20分(20℃) 15分(30℃)
- <硬 化 時 間> 10時間(10℃) 2時間(20℃) 1.5時間(30℃)
- <塗 装 間 隔> 3時間以上2日以内(20℃)
- <荷 姿> 2液型 2kgセット(主剤 1.0kg、硬化剤 1.0kg)
- <注 意 事 項> 可使時間が短いため、その間に使い切る分だけ主剤と硬化剤を混ぜて使用して下さい