

製品説明書

プールセメントW 速乾型

大同塗料株式会社

<系 統> エポキシエマルジョンに水硬化性無機質骨材を組み合わせたものです

- <特 長>
1. 凹凸のあるコンクリート面に塗付することで平滑な下地が得られます。
 2. コンクリート表面に浸透して強固な接着力を発揮します。
 3. 強溶剤系塗料(耐アルカリ性の良いもの)を上塗りすることができます。
 4. 水性ですので臭気はほとんどありません。また、施工中の危険性もありません。
 5. プールコート塗装までの養生期間が短く、作業性に優れています。
 6. 無溶剤型で臭気がありません。また施工上の危険性もありません。

<用 途> 屋外、屋内モルタルプールの下地調整材

<塗 装 方 法> 40Lのポリバケツなどを用意し、主剤、硬化剤を電動攪拌機で十分に攪拌し(1分間)次に骨材を加え、均一になるまで混合して下さい(3分間)。必要に応じて0.5~1kgの水を入れて粘度を調整して下さい。
 コテまたはゴムベラ・ヘラにて塗り広げて下さい。標準塗り回数は2回ですが、不陸が大きい場合や塗付後すぐに泡が発生する場合は、1回目に6号珪砂などを混入(1セットに対し10~15kg)して施工して下さい。
 (注)下地が脆弱(シュミットハンマーN型 20MPa 以下)な面には塗付しても剥れる可能性があります。

<標準塗付量> 0.6~1.0kg/m²/回 (素地の状態により増減があります)

<可 使 時 間> 約1時間(20~35℃)
 約1.5時間(5~20℃)

<塗 装 間 隔>

温 度	10℃	20℃	30℃
施 工			
セメントW2回目を施工する場合	16時間以上 14日以内	8時間以上 14日以内	4時間以上 14日以内
プライマーや上塗塗料を塗る場合	3日以上 1ヶ月以内	2日以上 1ヶ月以内	16時間以上 1ヶ月以内

<荷 姿> 主剤 5kg 硬化剤 5kg 骨材 25kg