

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コード No 品名 91 - 01 AF EGラッカークリヤーつや有

系 統 硝化綿上塗り塗料

用 途 一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど

使用シンナー 91 - 20 AF EGラッカーうすめ液

シンナーの
希釈率と粘度

シンナー希釈率	60%	80%	100%	120%
10 での粘度	28	20	14	12
20 での粘度	23	17	13	11
30 での粘度	20	15	12	10

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	14 ~ 20秒
エアースプレー	10 ~ 14秒

温 度 と
乾 燥 時 間

温 度	5	10	20	30
指触乾燥	15分	12分	8分	5分
指圧乾燥	45分	35分	25分	15分
硬化乾燥	6時間	4時間	3時間	2時間

一回の塗布量 6 ~ 10 g / 尺² (65 g ~ 110 g / m²)

使用上の注意

- (1) 希釈には、必ずユニエコAFラッカーシンナーをご使用下さい。
- (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、82 - 919ユニエコAFラッカーノンブラを添加してください。