

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo
品名

91 - 11 AF EGラッカーサンジング

系 統

硝化綿下塗り塗料

用 途

一般木工、工芸品、家具、建築内装下塗り など

使用シンナー

91 - 20 AF EGラッカーうすめ液

シンナーの
希釈率と粘度

シンナー希釈率	80%	100%	120%	140%
10 での粘度	26	19	14	12
20 "	21	16	13	11
30 "	18	14	12	10

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	14 ~ 20秒
エアースプレー	10 ~ 14秒

温 度 と
乾燥時間

温 度	5	10	20	30
指触乾燥	15分	10分	5分	3分
指圧乾燥	50分	30分	15分	10分
硬化乾燥	2時間	1時間	40分	30分

一回の塗布量

6 ~ 10 g / 尺² (65 g ~ 110 g / m²)

使用上の注意

- (1) 希釈には、必ずユニエコAFラッカーシンナーをご使用下さい。
- (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、82 - 919ユニエコAFラッカーノンブラを添加してください。
- (3) 塗料は、分離、沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。